

INSITUFORM® MATERIALKENNWERTE (LANGZEITWERTE)

FRANKFURT/MAIN:FLUGHAFENKANAL 1990		1995	Extrapoliert	Ansatz _{Lang}
Vorgabe / Betriebsdauer:	Einbau = 1 h	48,240	438,000	Ins Vorgabe
Einheit:	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²
Biegefestigkeit Muster 1	57.9	48.1	56.5	18
Biege-E-Modul Muster 1	5,754	3,631	2,645	1,300
Wanddicke Muster 1	10.3	11.1	-	9

Quelle: TU Berlin Institut für Technischen Umweltschutz, FB Siedlungswasserwirtschaft

Vergleich von zwei Schlauchreliningverfahren bei Einbau im Eiprofil, Mai 1992 [nicht veröffentlicht]